

Świadectwo Jakości nr 2808/BP05/2023**Olej napędowy**

Miejsce pobrania: Baza Paliw nr 5, Zbiornik Z-23

Dokument źródłowy: Orzeczenie laboratoryjne nr R/2808/0/05/2023 z dnia 2023-02-28 wystawione w Laboratorium Paliw Płynnych w Emilianowie

Lp	Parametr	Metoda badania	Jednostki	Wymagania wg PN-EN 590:2022-08	Wyniki badania
1	Gęstość w temperaturze 15 °C	PN-EN ISO 12185:2002	A kg/m ³	[815,0; 845,0]	S 833,9
2	Badanie działania korodującego na miedź (3 h, w temperaturze 50 °C)	PN-EN ISO 2160:2004	A ocena	klasa 1	klasa 1
3	Pozostałość po spoieleniu	PN-EN ISO 6245:2008	A %(m/m)	<=0,010	0,001
4	Temperatura zapłonu	PN-EN ISO 2719:2016-08+A1:2021-06	A °C	>55,0	63,5
5	Zawartość wody	PN-EN ISO 12937:2005+Ap1:2021-11 z wyłączeniem pkt. 6.2.5-6.	A %(m/m)	<=0,020	0,004
6	Temperatura mętnienia	PN-EN ISO 3015:2019-06	A °C		-7
7	Skład frakcyjny, do temperatury 250 °C destyluje	PN-EN ISO 3405:2019-05 z wyłączeniem pkt. 9	A %(V/V)	<65	39,7
8	Skład frakcyjny, do temperatury 350 °C destyluje	PN-EN ISO 3405:2019-05 z wyłączeniem pkt. 9	A %(V/V)	>=85	96,2
9	Skład frakcyjny, 95 % (V/V) destyluje do temperatury	PN-EN ISO 3405:2019-05 z wyłączeniem pkt. 9	A °C	<=360,0	346,0
10	Indeks cetanowy	PN-EN ISO 4264:2018-08	A	>=46,0	53,4
11	Lepkość w temperaturze 40°C	PN-EN ISO 3104:2021-03 procedura A	A mm ² /s	[2,000; 4,500]	2,606
12	Zawartość siarki	PN-EN ISO 20846:2020-03	A mg/kg	<=10,0	6,5
13	Temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP)	PN-EN 116:2015-09	A °C	<=-10	S -21
14	Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej)	PN-EN ISO 10370:2014-12	A %(m/m)	<=0,30	<0,10
15	Zawartość zanieczyszczeń	PN-EN 12662:2014-05	A mg/kg	<=24	<12,0
16	Liczba cetanowa	PN-EN ISO 5165:2021-02		>=51,0	52,1
17	Zawartość manganu	PN-EN 16576:2014-12	mg/l	<=2,0	<0,5
18	Smarność, średnica śladu zużycia (WSD) w temperaturze 60 °C	PN-EN ISO 12156-1:2018-12 metoda A	μm	<=460	440
19	Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych	PN-EN 12916:2019-06 z wyłączeniem procedury B	%(m/m)	<=8,0	3,4
20	Stabilność oksydacyjna	ISO 12205	g/m ³	<=25	<1

S: sezonowe wymagania dla okresu przejściowego

A: metoda akredytowana, Laboratorium Badawcze Akredytowane przez PCA, nr AB387

Pozycje od 2 do 15 spisano z orzeczenia laboratoryjnego nr R/2807/0/05/2023, Pozycje od 16 do 20 spisano z orzeczenia dostawcy nr 2298/BP21/2023

Produkt spełnia właściwe wymagania

Świadectwo Jakości może być powielane tylko w całości

Dokument wygenerowany automatycznie

Uwagi: Zadozowano estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) w ilości maksimum 7,0 % (V/V).

Do dowodu Składowego/Wydania Nr: 750629289B/B

KONIEC Świadectwa Jakości